

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr. 1279, rev. 0

Data rev: 31.07.2023



DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE

MEMBRANĂ HIDROIZOLANTĂ MONOCOMPONENTĂ

Descriere produs:

DEKO PROFESSIONAL HYDROPROTECT MEMBRANE este o hidroizolație monocomponentă, ce se folosește ca strat suport pentru aplicarea de placi ceramice la interior, pe bază de dispersii acrilico-stirenice, materiale de umplură și aditivi speciali.

Caracteristici principale:

- Produs de tip gata de utilizare, ce se aplică nediluat
- Se aplica pe pardoseală sau perete
- Posibilitatea de aplicare a plăcilor ceramice după 4 ore
- Rezistență la apă
- Umple crăpăturile din suport
- Uscare rapidă
- Produs pe bază de apă, nu conține solvent

Aplicare:

DEKO HydroProtect este o pastă cu consistență vascoasă, gata de utilizare, ce se folosește la interior pentru hidroizolarea suprafețelor expuse temporar la acțiunea apei, de sub gresia din bai, din jurul căzilor și a cabinelor de duș sau a toaletelor, bucătăriilor și altor încăperi cu umiditate ridicată. Consistența produsului conferă lucrabilitate bună, formând, după uscare, o suprafață netedă și solidă, rezistentă la crăpare.

Suprafețe adecvate pentru aplicare:

Baze minerale solide: beton, zidarie, tencuieli de ciment, șape de ciment, gips carton (pentru încăperi cu umiditate ridicată).

Pregătirea suprafeței de lucru:

- Substratul trebuie să fie solid, uscat și curat, fără praf și urme de grăsimi, astfel încât să se poată asigura o bună aderență.
- Portiunile ce se pot desprinde de pe suport trebuie să fie înlăturate mecanic.
- Reziduurile de ulei ramase în urma decofrării sunt înlăturate cu jet de abur sau substanțe speciale dedicate pentru îndepărtarea uleiului.
- Zonele afectate de mucegai trebuie curățate cu SPOR Polisept soluție antimucegai și amorsate cu SPOR Polisept amorsa antimucegai
- Suprafețele foarte absorbante trebuie să fie amorsate, în prealabil, cu DEKO G8400 Grund Contact

Mod de lucru

- Înainte de utilizare, omogenizați bine produsul cu un mixer mecanic, la viteză mică.
- Pentru a obține un strat protector hidroizolator, aplicați două straturi cu o grosime totală între 1 mm - 1,5 mm.
- Al doilea strat se aplică la cel puțin 2 ore după aplicarea primului, pe direcție perpendiculară față de primul strat.
- Plăcile ceramice se pot monta la aproximativ 4 ore după aplicarea celui de-al doilea strat.
- Banda de etansare (pentru colțuri) se aplică între primul și al doilea strat.

Echipament de aplicare

- rolă, pensulă sau drișcă metalică

Caracteristici tehnice:

Caracteristica:	UM	Valoarea:	Metoda de analiză
Aspectul produsului după amestecare		Pastă cu aspect vâscos	vizual
Densitate (20±0.5°C)	g/cm ³	1,50 ± 0,05	EN ISO 2811-4
Vâscozitatea Brookfield (rot.7, 50 rpm, 23±0,5°C)	mPa·s	10000 - 21000	EN ISO 2555
Conținut de substanțe nevolatile, 1g / (125±2) °C /1 h, min.	%	78	EN ISO 3251

Temperaturi aplicare:

- Temperatura mediului: 10 - 30°C;
- Umiditatea relativă a aerului: max 75 %;
- Temperatura suprafeței de lucru: 12 - 30°C;
- Temperatura produsului: 15 - 30°C



Țimp de uscare și consum specific:

Țimp de uscare: primul strat 2 ore, al doilea 4 ore, după care se pot aplica placile ceramice.

Consum estimativ: 1 – 1,2 Kg/m² în 2 straturi, în funcție de rugozitatea și porozitatea suportului.

Ambalare, depozitare, termen de valabilitate:

Ambalare: 1,5 Kg, 5 Kg, 15 Kg

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
ATENȚIE! Feriți produsul de îngheț și expunerea directă la soare!

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Măsurile de securitate și igienă:

A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!

COV limită UE g/l: cat A/h 50(2007) /30(2010)

COV Produs,max. g/l: 30

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

