

Fișă tehnică Nr. 1324

Data: 10.10.2025



VINAROM

VOPSEA LAVABILĂ PENTRU INTERIOR

Descriere produs

Vinarom Vopsea Lavabilă este o vopsea albă, mată, pe bază de apă, destinată finisării pereților interiori. Vopsea pe baza de rasini acril-stirenice în dispersie apoasă, pigmenti, materiale de umplutură și aditivi speciali.

Caracteristici principale

- Lucrabilitate și aderență bune
- Grad de alb ridicat
- Putere de acoperire bună

Domenii de utilizare

Produsul se aplică pe substraturi interioare (pereti) de beton, zidărie, tencuială, gips, gips-carton ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate.

Mod de aplicare

Pregătire suport

A se aplica pe suprafețe solide, uscate, curate, fără urme de ulei amorsate adecvat (cu *CasaBella amorsa perete* sau *Policolor amorsa perete*).

Se îndepărtează stratul vechi (var, humă etc.), suprafețele se curăță de stropii de tencuială, praf, murdărie, până la obținerea unui suport solid adecvat. Tencuielile noi sunt vopsite după cel puțin patru săptămâni de la aplicare. Substraturile nisipoase/ friabile, absorbante sau suprafețele tencuielilor noi trebuie amorsate cu mare atenție, deoarece amorsa consolidează substratul și reduce absorbția acestuia.

Pregătire produs

Produsul trebuie să fie bine omogenizat înainte de aplicare. Acesta poate fi aplicat cu pensula sau trafaletul.

Aplicare

Vinarom vopsea lavabilă de interior se aplică cu ușurință pe suprafețe interioare de beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton, etc., în zonele unde nu e necesară rezistența ridicată la frecare umedă („spălare” a peliculei de vopsea).

Se aplică în două straturi, cu pensula sau trafaletul. Se aplică nediluat sau cu diluție de maxim 5%, în funcție de condițiile de aplicare.

Condiții de aplicare:

Temperatură mediu 10 - 30 °C

Temperatură suport 12 - 30 °C

Temperatură produs 15 - 30 °C

Umiditate relativă mediu max. 75%

Umiditate suport max. 10%

Consumuri specifice & timp de uscare

Consum: 11 - 14 m²/ L pentru 1 strat. Acoperire completă în 2 straturi.

Timp de uscare pentru reacoperire: 2 ore (20 °C, umiditate 60%).

Timp de uscare completă: 24 ore

Temperaturile ridicate/ foarte scăzute și umiditatea crescută pot influența timpul de uscare și calitatea lucrării.

Număr de straturi recomandate: 2

Caracteristici tehnice

Nr. Crt.	Parametri	Valori si caracteristici
1	Aspect după omogenizare	Masă omogenă, viscoasă și tixotropă
2	Culoare	Alb
4	Viscozitate cu viscozimetru rotational, 1 cilindru, (23±0,5 °C), rotor 6, viteza 100, mPa·s	1700-2800
5	pH	8.0-10
6	Densitate, g/cm ³	1.56±0.05

Ambalare, depozitare, termen de valabilitate

Ambalare:

Ambalaj din polipropilenă 15L

Depozitare: In ambalajul original închis etanș, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 °C. A se feri de îngheț!

ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 36 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original, închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Masuri de securitate si igiena

A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!

Conținutul maxim de COV, (cat.: A/a): 30 g/L

Aceasta fișa de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe eticheta și în această fișa tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile continute în această fișa tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

