

Fisa tehnica  
Nr 1129, rev 4  
Data rev: 24.03.2023

# CASABELLA

## VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ PENTRU INTERIOR



### DESCRIERE PRODUS

**CASABELLA VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ PENTRU INTERIOR** este o vopsea lavabilă pe bază de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplură și aditivi specifici.

### CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Aplicabilitate ușoară, etalare bună
- Uscare rapidă
- Grad de alb ridicat cu rezistență la îngălbenire
- Aderență foarte bună la suport
- Formează peliculă permeabilă la vaporii de apă eliminand pericolul formării condensului și dezvoltării microorganismelor
- Formează peliculă fină la atingere
- Putere de acoperire clasa 2

### DOMENII DE UTILIZARE

Protecția și decorarea suprafețelor interioare ale pereților și tavanelor din beton, zidărie, tencuială, gips, gips-carton ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate.

### MOD DE APLICARE

#### Condiții de aplicare

Temperatură mediu: 12-30°C  
Umiditate relativă mediu: max.75%  
Temperatura suportului: 12-30°C  
Temperatură produs: 15-30°C

#### Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

### Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos, etc:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Suprafețele de gips-carton se curăță de praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mucegai acestea se îndepărtează cu SPOR Polisept soluție antimucegai și se tratează cu SPOR Polisept amorsa antimucegai
- Suportul curat se impregnează cu Policolor Amorsă sau CasaBella Amorsa perete sau cu SPOR Polisept amorsa antimucegai pentru o protecție sporită.
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă Deko A8055. Nanoparticulele pătrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- Se aplică produsul **CASABELLA vopsea lavabila alba pentru interior** în 2 straturi cu rolă, pensulă sau prin pulverizare. Primul strat se poate dilua cu apă până la 10%, al doilea strat se aplică nediluat.

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, ipsos, etc - vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase:

- Îndepărtarea porțiunilor neaderente
- Îndepărtarea prafului și a impurităților
- Efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- Îndepărtarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice
- Impregnarea suportului neacoperit cu [Casabella amorsa](#), [Policolor Amorsa perete](#)

Suprafețe vopsite cu humă sau var:

- Îndepărtarea completă a stratului vechi prin răzuire, spălare cu apă
- Impregnarea suportului cu [Casabella amorsa](#), [Policolor Amorsa perete](#)
- Aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

### Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

## CONSUMURI SPECIFICE & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 11-13m<sup>2</sup>/litru/strat în funcție de natura suportului și metoda de aplicare

Timp de uscare la suprafață: ½ ore

Timp de uscare pentru reacoperire: 2 ore

## CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
<b>A. Produs lichid</b>			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități	vizual
Densitate, (23±0.5) °C	g/cm <sup>3</sup>	1.68 ±0.02	SR EN ISO 2811-4
Finețe frecare, max.	µm	100	SR EN ISO 1524



Vâscozitate, vâscozimetru rotațional cu 1 cilindru, (rotor 6, viteza 100 rpm), temperatura (23±0.5) °C)	mPa.s	5000-7500	SR EN ISO 2555
Substanțe nevolatile (60 min./125°C)	%	64±1	SR EN ISO 3251
pH, min	-	8	SR EN ISO 787-9
<b>B. Peliculă</b>			
Aspect peliculă	-	mat, uniform, fină la atingere	-
Putere de acoperire (CR), min.	%	98-99.5	SR EN ISO 2814

## AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

**Ambalare:** Ambalaj din polipropilenă: 2.5L/4L/8.5L/10L/15L/24L

### Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

### Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 36 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

## MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!

COV limită UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomanda clientilor testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

