

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1175, rev 0
Data rev: 03.06.2022

CASABELLA LAC PENTRU LEMN



DESCRIERE PRODUS

CASABELLA LAC PENTRU LEMN este un produs 2 in 1 fabricat pe bază de rășină alchidică, solvenți și aditivi specifici pentru suprafețe interioare/exterioare din lemn.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Aderență foarte bună la suport
- Rezistență foarte bună la umezeală, nu permite absorbția de apă
- Rezistență la radiațiile solare
- Aspect transparent, incolor sau colorat în 5 nuanțe
- Scoate în evidență structura naturală a lemnului
- Peliculă lucioasă, rezistentă la radiațiile solare

DOMENII DE UTILIZARE

Este un **lac 2 in 1** pentru protecția și decorarea suprafețelor gardurilor din lemn expuse influenței factorilor atmosferici în mod direct. Se poate aplica și pe alte structuri din lemn aflate la interior sau exterior precum: mobilier de grădină, intradosuri din lemn, lambriuri, tâmplărie, etc.

Nuanțe disponibile: Pin, Stejar, Mahon închis, Cires, Wenge și Incolor.

MOD DE APLICARE

Condiții de aplicare

Temperatura mediu: 12-30°C
Umiditate relativă mediu: max.75%
Temperatura suportului: 12-30°C
Temperatură produs: 15-30°C

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C, pe timp de ploaie, pe vânt puternic sau în bătaia directă a razelor de soare.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment
- Se aplică la vâscozitatea de livrare sau dacă este necesar se diluează cu max.5% Solvoxol

Pregătirea suportului și aplicarea:

- Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- Să fie uscat, umiditatea relativă a lemnului să fie de 12-14%
- Rezistent din punct de vedere mecanic
- Să fie curățat de materiale care împiedică aderența (praf, grăsimi, pelicule de lac neaderente, etc)
- Se impregnează suportul cu 1-2 straturi (în funcție de gradul de absorbție a lemnului) cu **Proxilin** sau **Vinarom grund** pe bază de ulei de in
- Pentru obținerea unei finisări incolore se aplică 2 straturi de **CASA BELLA** lac incolor lucios iar pentru o finisare colorată se aplică **CASA BELLA** lac colorat în lungul fibrei pentru a scoate în evidență frumusețea lemnului
- Se aplică cu pensula, rola sau cu pistolul de pulverizare

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curățat cu **SOLVOXOL** sau **D 5070**.

CONSUMURI SPECIFICE

Consumul teoretic: cu 1L de produs se acoperă 12 - 14m²/litru/ strat în funcție de natura lemnului.

TIMP DE USCARE

Timp de uscare complet: în max. 18 ore

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrul	UM	Valoare		Metoda de analiză
A. Produs lichid		incolor	colorat	
Aspect	-	lichid omogen, opalescent, fără impurități mecanice	lichid omogen, colorat, fără impurități mecanice	-
Timp de scurgere cupa ϕ 4mm / vâscozitate KU, 23±0,5°C	sec.	50-90	40-90	SR EN ISO 2431
Conținut de NV (60 min./125°C), min.	%	57-61	36-40	SR EN ISO 3251
Densitate	g/cm ³	0,90±0.03	0.96 – 1,02	SR EN ISO 2811-1
B. Pelicula				
Aspect	-	Uniformă, transparentă, netedă, incoloră, lucioasă	Uniformă, transparentă, netedă, colorată, lucioasă	vizual



AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaje metalice: 0.75L, 2.5L

Depozitare:

- In spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi de pana la 30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 24 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

Se interzice:

- Prezența surselor de foc deschis
- Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele
- Inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor de produs
- Ingerarea produselor

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spumă chimică.

A se consulta *Fișa de Securitate* a produsului!

COV limita UE g/l: cat A/ e 400(2010)

COV Produs, max.g/l: 400

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomanda clientilor testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

