

DEKO CREATIVE EFFECT STUCCO MARMORINO CLASSICO

DESCRIERE PRODUS:

DEKO STUCCO MARMORINO CLASSICO este o tencuiala pe baza de var stins, maturat pe o perioada de cel puțin 6 luni și filtrat, cu adaosuri naturale și aditivi de legatura (max 1,50% din reziduul uscat total) pentru a obține un amestec fin.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- putere de acoperire excelenta
- rezistenta naturala la atacul ciupercilor și bacteriilor
- perfect stabil in timp
- mentine respiratia substratului datorita permeabilitatii sale excelente la vaporii de apa

DOMENII DE UTILIZARE:

Obținerea de finisaje spectaculoase cu aspect de marmura naturala pe suprafetele interioare ale peretilor. Se aplica pe orice suprafate din tencuieli minerale, beton, gips-carton etc.
Produsul se coloreaza in sistemul de nuanțare computerizata POLICOLOR sistem de colorare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,56 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1
Granulometrie	mPa.s	200 μ max.	SR EN 933-1
pH	-	12.5 ± 0.2	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	Lucios, fin, cu umbre naturale	vizual
Durata de intarire definitiva		180 zile	

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: 10-30°C
Umiditate relativa mediu: max.85%
Temperatura suportului: 12-30°C
Temperatura produs: 15-30°C

Pregatirea produsului:

Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea continutului. Se îndepărtează eventualele coji formate la suprafața și se amestecă folosind un amestecător rotativ pentru a-l fluidiza.

Pregatirea suportului și aplicarea:

Suprafete noi de tinci se curata de stropi de tencuiala, praf, murdarie.
Suprafete interioare noi din glet sau tencuiala cu densitate medie:

- Se curata de stropi de tencuiala, praf, murdarie;
- Se aplica un strat de DEKO G8300 GRUND VOPSEA, cu rola sau pensula.

Suprafetele vechi de tencuiala minerala sau tempera se periaza bine.
Finisarile lucioase netratate pe baza de var sau finisari lucioase pe baza de var cu straturi de sapun sau ceara se periaza bine si se aplica un strat de DEKO G8300 GRUND VOPSEA.

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Suprafetele de gips-carton se curata de praf sau alte impuritati
- Suportul curat se impregneaza cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Amorsa perete Policolor.

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:

Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- impregnarea suportului neacoperit cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Amorsa perete Policolor.

Aplicare

Proidusul se aplica in 3 straturi, folosind o gletiera venetiana de inox.

PRIMUL STRAT.

Produs: STUCCO MARMORINO CLASSICO baza alba sau colorata.

Consum: aproximativ 500 ÷ 600 g/m²

Se acopera in intregime suprafata aflata in lucru

AL DOILEA STRAT.

Produs: STUCCO MARMORINO CLASSICO baza alba sau colorata.

Consum: aproximativ 220 ÷ 300 g/m²

Daca e alb.... Daca e colorat conform fisa tehnica pasta de colorare

Se aplica atunci cand primul strat este uscat, nu mai devreme de 24 ore, avand grija sa se obtina o suprafata neteda, fara denivelari, dar care sa nu fie lucioasa, si care este suportul potrivit pentru al treilea strat.

AL TREILEA STRAT

Produs: STUCCO MARMORINO CLASSICO baza colorata.

Consum: aproximativ 80 ÷ 100 g/m²

Se aplica nu mai devreme de 24 de ore de la aplicare celui de-al doilea strat, cand acesta este uscat.

FINISARE DE PROTECTIE

STUCCO MARMORINO CEARA este un compus protector al stratului de STUCCO MARMORINO CLASSICO impotriva murdaririi si umezelii. MARMORINO CLASSICO CEARA creste stralucirea si confera suprafetei proprietati de lavabilitate excelente, mentinand capacitatea peretilor de a respira.

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Consumul teoretic: 0,8 – 1 kg/m²/strat. Acesta poate sa varieze in functie de natura suportului, unelta de lucru aleasa si pierderile accidentale de material.

TIMP DE USCARE:

cca.24 ore la 23°C

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 7 kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l:cat A/i 300(2007)/200(2010)

COV Produs.,g/l: 0

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51

sector 3, 032258, Bucuresti, România

Tel: +40 (0)21 345 1730

Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagină web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro