

DEKO E 5074 Email alchidic**DESCRIERE PRODUS:**

Este un produs pe baza de rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- aderența foarte bună la suporturi metalice și nemetalice;
- ușor de aplicat;
- pelicula lucioasă
- pelicula cu rezistență foarte bună la uzură și intemperii
- culori variate conform cartelei RAL

DOMENII DE UTILIZARE:

pentru protecția și finisarea elementelor interioare și exterioare din lemn și metal, exploatate în condiții atmosferice normale

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități mecanice	-
Finete de frecare, max.	µm	25	SR EN ISO 1524
Continut de NV (1 h/125°C), min.	%	43	SR EN ISO 3251
Densitate (20°C)	g/cm³	0.95– 1,25	SR EN ISO 2811-1
B. Pelicula			
Diferența de culoare față de etalon (ΔE), max		±2	spectrofotometru
Timp de uscare (23 ± 2°C): - la suprafață - pentru reacoperire	h	4 12	-
Flexibilitate dorn cilindric, max	mm	2	SR EN ISO 1519
Rezistență la lovire, min.	cm	80	SR EN ISO 6272
Rezistență la ulei mineral (24 ore imersie)	-	corespunzător	SR EN ISO 2812
Aderență grila, 2 mm	-	1	SR EN ISO 2409
Grad de luciu (60°)	%	80	SR EN ISO 2813
Grosime film uscat, microni	µm	40-50	SR EN ISO 2808

MOD DE APLICARE:**Condiții de aplicare**

Temperatura mediu: max.12-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea la temperaturi sub 10°C, pe suprafete umede, sub incinta directa a razelor de soare, pe timp de ploaie sau pe vant puternic.
Daca aplicarea se face in interior, se vor utiliza numai spatii curate (fara impuritati) si bine ventilate.

Pregatirea produsului:

Se indeparteaza eventualele pelicule formate la suprafata.
Se omogenizeaza in ambalajul original inainte de utilizare.
Se dilueaza daca este nevoie, max. 2% cu Deko D5095 sau Solvoxol

Pregatirea suportului si aplicarea:**suprafete noi, negrunduite:**

- Se curata suprafata de grăsimi rugina si alte impuritati.
- Se slefuiește suprafata cu hârtie abraziva
- Se indeparteaza praful
- Se aplică un strat de grund alchidic Deko G 5008 (pentru aplicarea pe metal) sau Deko G5047 (pentru aplicarea pe lemn). După uscare, grundul se slefuiește usor pentru a mari aderența emailului. Se aplică emailul în 2 straturi, folosind pensula sau rola. Al doilea strat se poate aplica imediat sau după 12 ore de la aplicarea primului strat.

suprafete vopsite în prealabil cu emailul alchidice

- Se indepartează stratul de vopsea neaderent;
- Se remediază fisurile și alte imperfecțiuni ale suprafetei;
- Dacă acoperirea veche se prezintă în condiții bune, suprafata de vopsit se slefuiește usor pentru marirea aderenței stratului de email;
- Zonele remediate se vor lasa să se usuce, apoi se vor curata de praf sau alte impurități
- Dacă se dorește îndepărțarea totală a stratului vechi de vopsea, se recomandă folosirea decapanului DECANOL SUPER
- Se aplică emailul în 2 straturi, folosind pensula, rola sau prin pulverizare.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu Deko D5095 sau Solvoxol
Numar de straturi recomandate: 2

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 10-12 m²/kg/strat în funcție de natura suportului și metoda de aplicare. Pierderile de material în cursul preparării și aplicării produsului trebuie luate în calcul separat.

TIMP DE USCARE:

- uscare la temperatura ambiante- 20 ore
 - timp de reacoperire intre straturi-12 ore
- Proprietatile mecanice ale peliculei (mentinuta in intervalul de temperatura 10-30°C) vor fi definitive dupa 7 zile de la aplicare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 20kg

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C

Termen de valabilitate:

24 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice și a uneltelelor neconforme normelor în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezența surselor de foc deschis;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;

Policolor S.A.

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51
sector 3, 032258, Bucuresti, Romania
Tel: +40 (0)21 345 1730
Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și versat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagina web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro

- inhalarea prelungita sau frecventa vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

Punct de inflamabilitate: peste 28°C.

A se consulta Fisa de Securitate a produsului!

COV limita UE g/l: cat A/d 400(2007)/300(2010)

COV Produs, max g/l: 300