

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1253, rev 0

Data rev: 31.03.2022

DEKO T8600

TENCUIALĂ SOCLU

DESCRIERE PRODUS

DEKO T8600 TENCUIALĂ SOCLU este o tencuială fabricată pe bază de dispersie în apă de copolimeri acrilici, aditivi și particule de cuarț. Se utilizează ca finisaj structural special pentru suprafețe interioare și exterioare. Rezistentă la îmbătrânire, zgârieturi, lovituri.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Are o aderență excelentă la substrat
- Rezistență la intemperii: schimbări de temperatură, încălzire, radiații UV, gaze industriale
- Acoperiri cu permeabilitate ridicată la vapori și absorbție redusă de apă
- Rezistență la abraziune, impact mecanic, zgârieturi
- Creează un strat care corectează optic neregularitățile pereților
- Acoperiri rezistente la contaminare
- Rezistență excelentă la alcalinitate - poate fi aplicată pe substraturi de ciment și var-ciment

MOD DE APLICARE**Suprafețe de bază adecvate**

- Tencuieli minerale
- Tencuieli minerale, tencuieli pe bază de ciment
- Tencuieli pe bază de ghips și chituieli
- Sisteme de izolare termică

Suprafete de bază neadecvate

- Tencuieli proaspete pe bază de var;
- Acoperiri cu lacuri, pelicule de ulei, vopsele solubile în apă și acoperiri din plastic
- Acoperiri din metale colorate

Pregătirea suprafeței de lucru, suprafețe noi

Înainte de a aplica tencuiala pe substrat, trebuie să aplicați un strat de **DEKO professional G8300 Grund** pentru tencuieli

Pregătirea suprafeței de lucru, suprafețe vopsite/prelucrate

Ciupercile, drojdiile sau mușcăiul sunt îndepărtate mecanic, iar substratul este tratat cu un dezinfectant. După acest tratament, aplicați **DEKO professional G8300 Grund** pentru tencuieli.

Aplicare

Amestecați bine amestecul înainte de aplicare. În timpul aplicării și uscării, feriți tencuiala de lumina directă a soarelui, de ploaie, ceață sau vânt puternic. Tencuiala trebuie să fie protejată de apa de ploaie care se scurge direct, printr-o izolație corespunzătoare (drenaj-scurgere)!

Nu lucrați la temperaturi sub 10°C!

- Temperatura de mediu: 12 - 30°C;
- Umiditatea relativă a aerului: max 75 %;
- Temperatura suprafeței de lucru: 12 - 30°C;
- Temperatura produsului: 15 - 30°C

Mod de lucru

Se aplică un singur strat de tencuială, de grosimea particulelor conținute (1,2 - 1,8 mm), nediluat sau diluat cu până la 2% apă. În timpul aplicării și până la uscarea completă a tencuielii, se observă un efect de "culoare lăptoasă", care dispare după uscare. Poate să repara ulterior, pentru o perioadă scurtă de timp, în cazul unor precipitații prelungite.

Mijloace de aplicare

- Gletieră din metal inoxidabil

Sisteme de aplicare				
Suprafețe nevopsite			Suprafețe vopsite	
Etapă	Produs	Straturi	Produs	Straturi
Amorsare	DEKO professional G8300 Grund pentru tencuieli	I	DEKO professional G8300 Grund pentru tencuieli	I
Strat de finisaj	DEKO professional T8600 Tencuiă de soclu	I	DEKO professional T8600 Tencuiă de coclu	I

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culori: după etalon.

Nr. Crt.	Parametru	Valori	Metode de analiză
1	Aspect produs	Pasta omogenă, viscoasă, cu conținut de particule colorate din quartz de dimensiuni 1,2 – 1,8 mm	vizual
2	Culoare	Conform etalon	-
3	Conținut de substanțe nevolatile, 125 0C/1 h/1g, %	78	EN ISO 3251
4	Conținutul de compuși organici volatili (COV) al produsului finit, g/l,max.	200	EN ISO 11890-1
5	Aspect peliculă	Colorată, dură	vizual

TIMP DE USCARE & CONSUMURI SPECIFICE

Timp de uscare în profunzime: maxim 3 zile.

Consum estimativ: 3, 8-4, 3 kg / m², în funcție de natura bazei și de structura dorită.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj de 25kg

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C
- **ATENȚIE!** Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului. Feriți produsul de îngheț!

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 18 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos.

În caz de nevoie - consultați Fișa cu date de securitate.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomanda clientilor testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

