

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1256, rev 0

Data rev: 31.03.2022

DEKO V8050 VOPSEA DE INTERIOR

DESCRIERE PRODUS

DEKO V8050 VOPSEA LAVABILĂ PENTRU INTERIOR este o vopsea lavabilă pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplutură și aditivi specifici.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Aplicabilitate ușoară, etalare foarte bună
- Uscare rapidă
- Putere mare de acoperire
- Lavabilitate foarte bună
- Rezistență la uzură și îngălbenire
- Grad ridicat de alb
- Prezintă stabilitate în timp a vâscozității
- Formează peliculă permeabilă la vaporii de apă, eliminând pericolul formării condensului și dezvoltării microorganismelor

DOMENII DE UTILIZARE

Protecția și decorarea suprafețelor interioare din beton, zidărie, tencuială, gips, gips-carton ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate.

MOD DE APLICARE**Condiții de aplicare**

Temperatură mediu: 12-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Nu formează peliculă corespunzătoare în afara intervalului 10-30°C

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Suprafețele de gips-carton se curăță de praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcegai acestea se îndepărtează prin spălare cu apă și detergent sau cu produse specifice de tipul SPOR Polisept soluție antimucegai și SPOR Polisept amorsa antimucegai
- Suportul curat se impregnează cu DEKO G8510 Grund perete.
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă DEKO G8530 NANO Grund. Nanoparticulele pătrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.



- Se aplică produsul **DEKO V8050** în 2 straturi cu rola, pensula sau prin pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se diluează cu apă în proporție de cca. 10 %, iar pentru al doilea strat, produsul se aplică nediluat sau diluat cu max. 5 % apă.
- Culorile intense se aplică pe un strat de alb aplicat.

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, ipsos - vopsite în prealabil:

Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușcături de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu **DEKO G8510 Grund perete**.

Suprafețe vopsite cu humă sau var:

- îndepărtarea completă a stratului vechi prin răzuire, spălare cu apă
- impregnarea suportului cu **DEKO G8510 Grund perete**
- aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fără impurități	vizual
Densitate, (23±0.5)°C	g/cm ³	1.65±0.03	SR EN ISO 2811-4
Finețe frecare, max.	μm	100	SR EN ISO 1524
Vâscozitate, viscozimetru rotational cu 1 cilindru, (Rot 7, vit 100), temp. (23±0.5)°C	mPa.s	8000-10000	SR EN ISO 2555
Substanțe nevolatile (60 min./125°C), min.	%	64	SR EN ISO 3251
pH	-	Min.8	SR EN ISO 787-9
B. Peliculă			
Aspect peliculă	-	mat, uniform	-

TIMP DE USCARE & CONSUMURI SPECIFICE

Timp de uscare la atingere: 1/2 ore

Timp de uscare pentru reaplicare: 2-3 ore

Consumul teoretic: 10-11m²/L/strat

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă, 15L, 25 L.

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului. A se feri de îngheț!



Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 36 de luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ**Măsuri de siguranță pentru utilizator:**

- A se consulta Fisa de Securitate a produsului.

COV limită UE g/l:cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs,max .g/l: 30

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

