

EMAUR 1K Vopsea

Produsele EMAUR 1K sunt straturi de finisaj pe bază de rășini alchidice, solvenți organici, siccativi, aditivi și pigmenți.

- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Luciu excelent
- ✓ Rezistent la UV și zgârieturi
- ✓ Nivelare bună
- ✓ Aderență excelentă
- ✓ Durabilitate sporită



CARACTERISTICI



Diluare:
100% vol. Emaur 1K
10-30% Emaur 1K Diluant D 5065



Vâscozitatea de aplicare:
20-25sec (DIN 4 at 20°C)



Aerare între straturi:
5-10 min.



Tip pistol:
RP: 1.3-1.4mm 2-3.5bar
Conventional: 1.2 -1.3mm
2-3.5bar



Aplicare:
2-3 straturi



2004/42/IB(e)(840) < 600g/l



Uscare:
5-6ore la 20°C
30min la 60°C



Grosime film uscat:
50 - 70μm

Tipuri substrat:

- Emaur 1K Grund

Diluare:

- 10-30% Emaur 1K Diluant D 5065

Consumul de material:

- Luând în calcul o eficiență de transfer de 70%, consumul teoretic este de 10-12 m²/l.
- Notă: Pierderile de material din cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în calcul suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma mărimea și felul suprafeței vopsite.

Curățarea echipamentului:

- Klar Nitro Diluant

Măsuri SSM și SU:

- Doar pentru uz profesional.(Vezi fisa de securitate).
- Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicând cu strictete normele SU, normele de SSM, în funcție de caracterizarea produsului.

Structura de bază:

- Emaur 1K Paint - Rășini alchidice
- Emaur 1K Diluant D 5065 - Solvenți

Date materiale:

- Culoare - Conform ofertei de preț actuale
- Densitate la 20°C - 0.99 -1.3 kg/L
- COV - 2004/42/IB(e)(840) < 600g/l
- Acoperire:: 80-120g/m² pe strat

Ambalare:

- Emaur 1K Vopsea - 1L
- Emaur Diluant D 5065 - 1L

Termen valabilitate:

- Emaur 1K Vopsea - 36 luni