

EMAUR 2K vopsea acrilică

Vopsea acrilică auto nemetalizată, destinată vopsirii caroseriilor, rezistentă în timp, flexibilă și durabilă.

- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Luciu excelent
- ✓ Rezistent la UV și zgârieturi
- ✓ Consum redus
- ✓ Aderență excelentă
- ✓ Durabilitate sporită



CARACTERISTICI



Raport amestec:

100% vol. EMAUR 2K
50% vol. EMAUR 2K Întăritor
10 - 30 % vol. EMAUR 2K Diluant



Vâscozitatea de aplicare:
16-19 sec (DIN 4 at 20°C)



Aerare între straturi:
5-10 min.



Tip pistol:

RP: 1.3-1.4 mm / 2.0-3.0 bar
Convențional: 1.2-1.3 mm / 2.0-3.0 bar



Aplicare:
1+1 straturi



2004/42/IIIB(e)(840) < 600g/l



Uscare:

5-6h la 20°C
30min la 60°C



Grosime film uscat:
50 - 70µm

Grosime film uscat:

- Grunduri, chituri, acoperiri bine pregătite în prealabil

Diluare:

- 10-30% cu diluant Emaur 2K

Material consumption:

- Luând în calcul o eficiență de transfer de 70%, consumul teoretic este de 9-10m²/l.

Notă: Pierderile de material din cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în calcul suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma mărimea și felul suprafeței vopsite.

Curățarea echipamentului:

- Klar Nitro Diluant

Health & Safety data:

- Doar pentru uz profesional. (Vezi fișa de securitate).

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicând cu strictete normele SU, normele de SSM, în funcție de caracterizarea produsului.

Date materiale:

- Emaur 2K Paint - Rășini acrilice
- Emaur 2K Hardener - Poliizocianați
- Culori: Conform ofertei de preț actuale
- Densitate la 20°C - 0.99 - 1.2 kg/L
- COV - 2004/42/IIIB(e)(840) < 600g/l
- Putere acoperire: 9-10 m²/L

Ambalare:

- Emaur 2K Vopsea acrilică - 1L
- Emaur 2K Întăritor - 0.5L

Termen valabilitate:

- Emaur 2K Vopsea acrilică - 24 luni
- Emaur 2K Întăritor - 12 luni