

EMAUR 1K GRUND

Produsele EMAUR 1K GRUND este un produs de acoperire pe baza de rasini polivinil-butiraleice, pigmenti anticorozivi, solventi organici.

Utilizari tipice:

Se utilizeaza ca prim strat de protectie anticoroziva a suprafetelor metalice exploatate in interior si exterior (in industria constructoare de masini, pentru reparatii auto, la protectia diverselor aparate, instalatii si utilaje). Nerecomandate pentru protectie in conditii de imersie continua sau stropiri repetate cu solventi agresivi.



CARACTERISTICI



Diluare:

100% vol. Emaur 1K GRUND
40% Emaur 1K Diluant D 5065



Vâscozitatea de aplicare:

17-20sec (DIN 4 at 20°C)



Aerare intre straturi:

5-10 min.



Tip pistol:

Conventional: 1.3 -1.6mm
2.5-4bar



Aplicare:

1-2 straturi



2004/42/IB(e)(840) < 780g/l



Uscare:

1-2ore la 20°C



Grosime film uscat:

20 - 30µm

Tipuri substrat:

- Emaur 1K Grund

Diluare:

- 10-40% Emaur 1K Diluant D 5065

Consumul de material:

- Luând în calcul o eficiență de transfer de 70%, consumul teoretic este de 11m²/l.
- Notă: Pierderile de material din cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în calcul suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma mărimea și felul suprafeței vopsite.

Curățarea echipamentului:

- Klar Nitro Diluant

Măsurile SSM și SU:

- Doar pentru uz profesional. (Vezi fișa de securitate).
- Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicând cu strictete normele SU, normele de SSM, în funcție de caracterizarea produsului.

Structura de bază:

- Emaur 1K GRUND - Rasini polivinil-butiraleice
- Emaur 1K Diluant D 5065 - Solvenți

Date materiale:

- Culoare - Gri
- Densitate la 20°C - 0.97 kg/L
- COV - 2004/42/IB(e)(840) < 780g/l
- Acoperire:: 88g/m² pe strat

Ambalare:

- Emaur 1K Vopsea - 1L
- Emaur Diluant D 5065 - 1L

Termen valabilitate:

- Emaur 1K Vopsea - 24 luni