

Spray-uri de culoare rapide EMAUR

Vopsea acrilică spray, pentru uz auto nivel hobby. Se folosește pentru interior și exterior. Uscare rapidă. Rezistent la intemperii și lumină. Aderență ridicată pe numeroase suporturi metalice (fier, alamă, aluminiu), materiale plastice ABS (fără PP), lemn, sticlă. Se obțin finisaje strălucitoare, cu rezistență bună la frecare și lustruire. Calitatea substanțelor utilizate asigură stabilitatea culorii în timp și este ideală pentru retușarea mașinilor, motocicletelor, scuterelor, bicicletelor.



CARACTERISTICI



Vâscozitate:
11 - 12.5 sec (DIN 4 at 20° C)



Timp de aerare:
3 - 5 minute



2004/42/IIB(e)(840)



Înființat:
Pentru un efect optim de pulverizare de la 20 - 25 cm



Aplicație:
2 - 4 straturi



Timp de uscare
Fără praf: 10 minute
Uscare la atingere: 20 minute
Uscare profundă: 24 de ore



Grosimea peliculei uscate:
2 straturi - 11 microni
4 straturi - 32 microni

Substraturi adecvate:

- Metal (fier, alamă, aluminiu), materiale plastice ABS (fără PP), lemn, sticlă. Curățați suprafața de grăsime și praf. Îndepărtați orice urmă de rugină de pe metale. În cazul utilizării pe plastic, utilizați în prealabil grundul pentru plastic. Pentru o aderență mai bună la aluminiu, utilizați în prealabil promotorul de aderență pentru metal. Utilizați în prealabil baza de grund-chit pentru a nivela suprafețele.

Date privind sănătatea și securitatea:

- În timpul utilizării, folosiți echipament individual de protecție adecvat (mănuși, ochelari de protecție și mască).
- Vedeți textul de pe eticheta acestui produs.
- Utilizatorul acestui produs este obligat să respecte reglementările naționale privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și eliminarea deșeurilor.

Ambalare:

- Recipient spray cu lichid sub presiune 400 ml

Date materiale:

- Culoare - Conform ofertei de preț actuale
- Densitate la 20° C - 0,75 - 0,80 Kg/ L
- COV - 2004/42/IIB(e)(840)
- Eficiență: 1,5 - 2 m² per cutie de 400 ml

Utilizare:

- A se utiliza între +10° C și +25° C, umiditatea aerului maximă 60%.
- Suprafața de vopsit trebuie să aibă aceeași temperatură, pentru a evita problemele de aderență și finisare.
- Agitați energic recipientul timp de 2 minute.
- Efectuați un test de pulverizare pe o suprafață separată.
- Aplicați în straturi subțiri, cu mai multe straturi încrucișate, cu un interval de 3 - 5 minute între unul și altul. Mascăți părțile care nu trebuie tratate.

Termen de valabilitate:

- 60 de luni