

KLAR ALUPRO CHIT CU PULBERE ALU

Chit Poliesteric ranforsat cu aluminiu. In compozitie contine pigmenti de aluminiu care confera sturcturii o duritate mecanica ridicata si proprietati de umplere. Are o rezistenta mecanica ridicata si putere de umplere a iregularitatiilor, defectelor de pe caroseria automobilelor si a vehiculelor comerciale.



- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Rezistență sporită la stres mecanic
- ✓ Capacitate de umplere mare
- ✓ Șlefuire ușoară

APLICARE



Degresati si slefuiti suprafata



Timp aplicare (Pot Life):
4-8 min at 20°C



2004/42/II(b)(250) < 250g/l



Degresati cu degresant anti-siliconic KLAR D-AS



Uscare:
20-40min at 20°C



Raport amestec:
KLAR ALUPRO - 100g
B.P.O. Intaritor - 2-3g



Slefuire grosiera:
P80 - P180

Tipuri substrat:

- Otel
- Tabla Galvanizata
- Aluminiu
- Componente din fibra
- Filler Acrilic 2K
- Componente vopsite

Curatirea echipamentului:

- Klar Nitro Thinner

Masuri SSM si SU:

- Doar pentru uz profesional. (Vezi fisa de securitate).

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicand cu strictete normele SU, normele de SSM, in functie de caracterizarea produsului.

Date materiale:

- Culoare - Argintiu
- Densitate - 1.8±0.05 g/ml

Ambalare:

- KLAR ALUPRO - 0.98kg
- B.P.O. Intaritor - 20g
- Ambalare, bucati - 12

Termen de lavabilitate:

- KLAR ALUPRO - 18luni