

KLAR GP-1 GRUND PLASTIC 1K

Primer promotor de aderență pentru părțile din plastic ale caroseriilor auto.

- ✓ Aplicare simplă și rapidă
- ✓ Uscare rapidă
- ✓ Aderență excelentă pe materiale plastice
- ✓ Consum eficient
- ✓ Compatibil cu sisteme de vopsire auto



CARACTERISTICI



Raport amestec:
Se livrează gata de aplicare



Grosime film uscat:
5 - 10µm



Timp de aerare:
5-10 min.



Tip pistol:
Pistol cana sus: 1.3-1.5mm 3-4bar
KLC cana sus: 1.4-1.6mm - vezi
instrucțiuni producător



Aplicare:
1 - 2 staturi



Uscare:
20min la 20°C

Tipuri substrat:

- Toate tipurile de materiale de plastic folosite la fabricarea barelor de protecție de pe caroseriile auto.
- Nu aplicați GP-1 Plastic primer 1K pe piesele din plastic care sunt livrate deja tratate cu primer.
- Spălați piesa cu apă caldă și agent de spălare (sapun, detergent); - Clătiți bine cu apă curată și apoi uscați; Degresați cu D-AS degresant; Degresați apoi cu D-AST Degresant antistatic.

Diluare:

- Se livrează gata de aplicare.

Consumul de material:

- Luând în calcul o eficiență de transfer de 70%, consumul teoretic este de 7 m²/l.
- Notă: Pierderile de material din cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în calcul suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma mărimea și felul suprafeței vopsite.

Curățarea echipamentului:

- Klar Nitro Thinner

Structura de bază:

- GP-1 GRUND PLASTIC 1K - poliolefine

Date materiale:

- Culoare: Transparent
- Acoperire: 7m²/L

Măsurile SSM și SU:

- Doar pentru uz profesional. (Vezi fișa de securitate).
- Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicând cu strictă normele SU, normele de SSM, în funcție de caracterizarea produsului.

Ambalare:

- GP-1 GRUND PLASTIC 1K - 1L

Termen valabilitate:

- GP-1 GRUND PLASTIC 1K - 12 luni