

KLAR L 15-2 HS LAC

KLAR L 15-2 este un lac acrilic bicomponent Caracterizat printr-un conținut ridicat de substanțe solide, special formulat pentru o aplicare versatilă în sistemele de refinisare auto în două straturi.

- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Luciu excelent
- ✓ Conținut ridicat de substanțe solide
- ✓ Rezistent la UV și Rezistență superioară anti-scratch
- ✓ Durabilitate sporită
- ✓ Aderență excelentă și nivelare perfectă



CARACTERISTICI



Raport amestec:

100% vol. Lac L 15-2
50% vol. Întăritor H 15-15/20/30
10-20% Diluant KLAR D-15/20



Vâscozitatea de aplicare:
16-19 sec (DIN 4 at 20°C)



Pot Life:
2.5 ore la 20°C



Tip pistol:

RP: 1.3-1.4 mm / 2.5-3.5 bar
Convențional: 1.2-1.3 mm / 2-3.5 bar



Aplicare:
1+1 straturi
½+1 straturi



Intre strata:
5-10 min.



Uscare:

5-6 ore la 20°C
30 min la 60°C



Grosime film uscat:
50 - 70µm



2004/42/IIIB(e)(840) < 600 g/l

Tipuri substrat:

- Toate tipurile de vopsea de bază existente

Dilutie:

- 10-20% KLAR D 15 / D 20

T°C	Întăritor	Diluant
< 18	H 15-15	D 15
18-25	H 15-20	D 20
> 25	H 15-30	

Consumul de material:

Luând în calcul o eficiență de transfer de 70%, consumul teoretic este de 10-12 m²/l.

Notă: Pierderile de material din cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în calcul suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma mărimea și felul suprafeței vopsite.

Curățarea echipamentului:

- KLAR NITRO diluant

Structura de bază:

- KLAR L 15-2 HS Lac - Rășini Acrylice
- KLAR H 15-15/20/30 Întăritori - Polysocyanates

Date materiale:

- Culoare - Transparent
- Densitate lac la 20°C - 1,02 kg/L
- Densitate Întăritor de densitate la 20°C - 0,985 kg/L
- COV - 2004/42/IIIB(e)(420) < 600 g/l
- Acoperire: 10-12 m²/l

Ambalare:

- KLAR L 15-2 HS Lac - 1L; 5L
- KLAR H 15-15/20/30 Întăritor - 0.5L; 2.5L

Termen valabilitate:

- KLAR L 15-2 HS Lac - 24 luni
- KLAR H 15-15/20/30 Întăritori - 12 luni

Măsurile SSM și SU:

- Doar pentru uz profesional. (Vezi fișa de securitate).
- Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicând cu strictețe normele SU, normele de SSM, în funcție de caracterizarea produsului.