

KLAR POLITEX PREMIUM

Creează un strat protector fonoabsorbant, fiind un produs pe bază de cauciuc și rășini dizolvate în solvent. Pulverizat pe suprafețe metalice, formează rapid un strat protector extrem de plastic, rezistent la abraziune, prin evaporarea solventului, cu proprietăți de amortizare a vibrațiilor care se propagă pe tablă. În atelierele de caroserie, este utilizat pentru protejarea benzilor laterale, a portbagajului, a podelei habitacului, a barelor de protecție și a ușilor.

- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Se poate obține fie un aspect texturat, fie fin, în funcție de pistolul de pulverizare utilizat.
- ✓ Rezistență la intemperii
- ✓ Revopsibil



APLICARE



Degresați și șlefuiți suprafața



Grosimea peliculei uscate:
350 - 400μm în 2 straturi



2004/42/IIIB(e)(840) < 425g/l



Degresați cu anti+silicon
KLAR D-AS



Tip de pistol:
Specializat pentru acoperiri
cu antifon 4 - 5 bar



Uscare:
La atingere: 20 - 25 minute la 20° C
Reacoperire: 45 minute

Pregătirea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie nedeteriorate, uscate, fără praf și rugină, ulei și grăsimi sau alte materiale contaminante. Aplicați bandă de mascare pe zonele care nu urmează să fie tratate. Suprafețele vechi trebuie șlefuite temeinic, curățate și apoi amorsate cu grund antirugină. Lăsați grundul să se usuce complet și aplicați PoliteX Premium în timpul maxim de acoperire specificat de producătorul grundului. Dacă acest timp este depășit, șlefuiți.

Aplicare

Agitați sticla timp de aproximativ 15 secunde. Deschideți și introduceți pistolul de aplicare. Ajustați finisajul materialului în funcție de cerințele finale ale aplicării. Presiunea recomandată pentru utilizare este de 4 - 5 bari. Aplicați la o distanță de 15 - 20 cm, în două straturi încrucișate. Grosimea uscată recomandată este de 350 - 400 μm (echivalentul a 500 - 550 μm umed). Grosimi mai mari pot fi obținute cu mai multe straturi, permițând peliculei să se usuce între un strat și următorul. Se recomandă să nu se depășească o grosime uscată totală de 1 mm. După utilizare, închideți sticla și curățați pistolul de aplicare.

Vopsire

PoliteX Premium este compatibil cu majoritatea vopselelor de recondiționare auto disponibile în comerț. În cazul vopselelor pe bază de apă, se recomandă un test preliminar datorită complexității formulei. Poate fi vopsit la 45 de minute de la aplicare (la 25° C) și în termen de 8 ore. După acest timp, se recomandă șlefuirea suprafeței.

Culori

Negru, Gri, Alb

Uscare

După vopsire, se poate usca în cuptor la 60° C timp de 30 de minute. Nu se recomandă utilizarea lămpilor cu infraroșu: se pot forma bășici.

Ambalaj

PoliteX Premium este disponibil în cutie metalică de 2Kg.

Depozitare

În ambalajul original, în spații uscate și ventilate, la temperaturi între +5°C și +30°C, este valabil 18 luni de la data producției.

Numai pentru uz profesional. Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Recomandările pentru utilizarea produselor noastre și aplicarea din fișele noastre tehnice se bazează pe cunoștințele și experiența noastră. Nu suntem responsabili pentru rezultatele obținute de alte persoane asupra cărora metode nu avem control și nu suntem răspunzători pentru daune indirecte sau incidentale, inclusiv pierderea profiturilor. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.