

KLAR SOFT PRO CHIT POLIESTERIC BEJ

Chit polyester bej pe bază de rășină poliesterică cu conținut ridicat de solide, structură tixotropă, aplicare ușoară, proprietăți, ușor de șlefuit. Proces aplicare umplere grosieră și fină. Fara pori, aderență bună.



- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Fara pori
- ✓ Aderență bună
- ✓ Șlefuire ușoară

APLICARE



Degresati si slefuiti suprafata



Timp aplicare (Pot Life):
4-8 min at 20°C



2004/42/IIIB(b)(250) < 250g/l



Degresati cu degresant anti-siliconic KLAR D-AS



Uscare:
20-40min at 20°C



Raport amestec:
KLAR SOFTPRO - 100g
B.P.O. Intaritor - 2-3g



Slefuire grosiera:
P180 - P280

Tipuri substrat:

- Otel
- Tabla Galvanizata
- Aluminiiu
- Componente din fibra
- Filler Acrilic 2K
- Componente vopsite

Curatirea echipamentului:

- Klar Nitro Thinner

Masuri SSM si SU:

- Doar pentru uz profesional. (Vezi fisa de securitate).

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicand cu strictete normele SU, normele de SSM, in functie de caracterizarea produsului.

Date materiale:

- Culoare - Bej
- Densitate - 1.8 ± 0.05 g/ml

Ambalare:

- KLAR SOFT PRO - 0.98kg, 1.96
- B.P.O. Intaritor - 20g/40g
- Ambalare, bucati - 12

Termen de lavabilitate:

- KLAR SOFT PRO - 18luni

Doar pentru uz profesional. Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Recomandarea de utilizare a produselor noastre și aplicarea în fișele noastre tehnice se bazează pe cunoștințele și experiența noastră. Nu suntem responsabili pentru rezultatele obținute de alții asupra ale căror metode nu avem control și asupra acestora nu suntem răspunzători pentru daune consecutive sau incidentale, inclusiv pierderea de profit. Trebuie respectate fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligație de actualizare.