

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr.115 rev. 5

Data rev: 13.09.2023



SPOR LAC PIATRĂ ȘI CĂRĂMIDĂ

DESCRIERE PRODUS

SPOR Lac piatră și cărămidă este un lac transparent, lucios, pe bază de rășini acrilice și solvenți.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Formula EVO®: produs cu proprietati sporite de protectie a suportului la razele UV si intemperii.
- Aspect lucios.
- Uscare rapida.
- Pelicula dura cu rezistenta la zgarierea mecanica

DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se utilizeaza ca strat de finisaj si protectie pentru suprafete verticale, decorate cu piatra sau caramida decorativa, atat la interior, cat si la exterior.

MOD DE UTILIZARE

Conditii de aplicare

Temperatură mediu: 12-30°C

Umiditate relativă mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Produsul nu va fi aplicat când ploua, ninge, este ceata, când exista pelicula vizibila de apa sau gheata pe suprafata de vopsit. Nu se vor executa vopsiri vara, când suprafata expusa radiatiilor solare are o temperatura de peste 30°C.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul și se conditionează la 15-30°C.
- Nu se diluează

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie uscat (umiditate mai mică de 4%)

- rezistent din punct de vedere mecanic;
- sa fie curatat de materiale care impiedica aderența (praf, grasimi, vopsea, tencuiala etc)

Se aplica nediluat, cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare pe suprafete mari.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare se curata cu Diluant D 5015.

CONSUM SPECIFIC & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 10m²/litru/strat (poate varia in functie de gradul de absorbtie al substratului).

Număr de straturi recomandate: 1-2.

Timp de uscare: la atingere: 10 minute, completa: 2 ore la 23°C.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, vascos, fără impurități mecanice	vizual
Densitate	g/cm ³	0,92 ±0.05	SR EN ISO 2811-1
Timp de scurgere (cupa ISO Ø 4, 23±0,5°C)	sec	45	SR EN ISO 2431:1997+A
Pelicula			
Aspect		Uniforma, transparenta, fara incluziuni straine	
Duritate Koenig, după 2 ore de aplicare	sec	100	SR EN ISO 1522

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaje metalice: 750 ml, 2,5L.

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C.
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea produsului este de 60 luni de la data inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!

COV limita UE g/l;cat.A/h 750 (2010);

COV Produs, max. g/l:750.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și

parametri tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizati de noi și nu ar putea fi luati în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

