

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1273, rev 1
Data rev: 10.10.2023



SPOR VILLA YACHT IMPREGNANT PE BAZA DE APA

DESCRIERE PRODUS

SPOR VILLA YACHT Impregnant pe baza de apa este un produs pe baza de rasini in dispersie apoasa, aditivi specifici si biocizi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Formula EVO®: produs cu proprietăți sporite de protecția lemnului;
- Protejeaza lemnul împotriva insectelor și a termitelor ce ataca lemnul, împotriva fungilor, carilor, putregaiului.
- Patrunde adânc în suprafața lemnului pentru protecție îndelungată.

DOMENII DE UTILIZARE

SPOR VILLA YACHT Impregnant pe baza de apa este un grund utilizat pentru protecția lemnului împotriva mușcăritului, albastrelor fungice, protecția față de ciupercile de putrezire și împotriva termitelor și a altor insecte care atacă lemnul.

MOD DE UTILIZARE

Condiții de aplicare

Temperatură mediu: 10-30°C

Umiditate relativă mediu: max. 75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Umiditate suport lemn: max 12%

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C sau peste 30°C, pe timp de ploaie, pe vânt puternic sau în bătaia directă a razelor de soare.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului.
- Se omogenizează conținutul.
- Se aplică la vâscozitatea de livrare.

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie uscat.
- rezistent din punct de vedere mecanic.
- să fie curățat de materiale care împiedică aderența (praf, grăsimi, pelicule de lac neaderente etc).
- se impregnează suportul cu 2-3 straturi de produs (în funcție de gradul de absorbție) prin aplicare cu pensula. Impregnantul trebuie să fie complet absorbit în pori, excesul se îndepărtează. După aplicarea impregnantului se recomandă o ușoară șlefuire urmată de desprăfuirea suprafeței.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curățat cu apa înainte și imediat după utilizare.

CONSUM SPECIFIC & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 200 ml/m²/strat.

Consumul poate varia în funcție de porozitatea și natura suportului.

Număr de straturi recomandate: 2-3.

Aplicarea celui de al doilea strat se face după 4-6 ore.

Timp de uscare completă: 24 ore.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
<u>Produs lichid</u>			
Aspect	-	lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,00 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1

MBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaje metalice: 750 ml, 2.5L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C.
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea produsului este de 24 luni de la data inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.



MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!

COV limită UE g/l: cat A/e 130 (2010)

COV Produs, max.g/l: 130

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametri tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

