

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1266, rev 0
Data rev: 27.05.2022

VINAROM TENCUIALĂ COLORATĂ CU SILICON



DESCRIERE PRODUS

VINAROM TENCUIALĂ COLORATĂ CU SILICON este un produs fabricat pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, emulsie siliconică, fibre de armare, pigmenți, materiale de umplutură și aditivi. Pelicula aplicată este mată, dură, cu aspect striat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Aplicare ușoară, aderență foarte bună la suport
- Rezistență la umiditate - respinge apa
- Rezistență la fisuri datorită fibrelor de armare
- Elasticitate crescută
- Rezistență la intemperii, radiații solare, variații de temperatură, umiditate
- Lasă perețele să respire

Nuanțe: galben spic, gri argint, bej alună, maro lut, piatra de râu, galben solar, ocră argilă, crem nisip, teracotă arsă, cărămidă română

Pentru evitarea oricăror diferențe de nuanță, este recomandată solicitarea întregii cantități de tencuială necesară din același lot.

DOMENII DE UTILIZARE

Construcții civile și industriale, pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din tencuială minerală, beton, gleturi, compozite pe bază de ciment, termosistem sau alte tipuri de suprafețe.

MOD DE APLICARE

Condiții de aplicare

Temperatură mediu: 12-30°C

Umiditate relativă mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 10°C sau pe suprafețe umede, pe vânt puternic sau în bătaia directă a razelor de soare.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul ambalajului

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie compactă, rezistentă, curată (degresată și desprafuită), uscată.

Nr. crt.	Tip Suport	Pregătirea suportului	Amorsă	Strat de fond și aderență	Aplicare Tencuială
1.	Termosistem	Se curată de praf sau alte impurități, dacă este cazul	-	VINAROM grund în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă
2.	Tencuieli minerale, suprafețe de beton, gleturi, compozite pe bază de ciment	Se curată de praf sau alte impurități	Impregnare cu DEKO G8530 nano grund (în cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă)	VINAROM grund în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă
3.	Tencuieli minerale vechi, fragile sau foarte absorbante	Se înlătura stratul fragil cu o perie și se reface tencuiala	Impregnare cu DEKO G8530 nano grund sau DEKO PS 112	VINAROM grund în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă
4.	Zugraveli pe bază de dispersii apoase rezistente la uzură și frecare	Se curată de praf sau alte impurități	-	VINAROM grund în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă
5.	Plăci gips - carton	Se curată de praf sau alte impurități, dacă este cazul	-	VINAROM grund în nuanță cât mai apropiată de cea a tencuielii	Nediluată sau diluată max. 2% apă

Commented [AB1]: Deko G8530 nano grund

Commented [AB2]: Deko G8530 nano grund

Aplicarea produsului **VINAROM TENCUIALĂ DECORATIVĂ CU SILICON** se realizează cu fierul de glet din oțel inoxidabil și se structurează cu drișca netedă din material plastic.

Pe suprafețe mari se recomandă aplicarea fără pauze, umed pe umed, pentru a se evita apariția discontinuităților. Se aplică într-un singur strat cu grosimea de 1.5 - 2 mm.

După aplicare, dacă este necesar, suprafețele exterioare vor fi protejate de ploaie până la uscarea completă (2-3 zile la 20°C). Se recomandă montarea unor folii protectoare peste schele.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

CONSUM & TIMP DE USCARE

Consumul estimat: 2.3 – 2.8 kg/ m²

Consumul practic poate să varieze în funcție de grosimea stratului aplicat și de caracteristicile suprafeței suport. Acesta se poate stabili după aplicarea unei mostre de produs pe suportul real.

Timp de uscare la atingere: 2-3 ore

Timp de uscare în profunzime: 2 - 3 zile

CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt	Parametru	UM	Caracteristici si valori VINAROM TENCUIALĂ CU SILICON R15 PAS	Metode de analiză
1	Aspect produs	-	pastă vâscoasă, cu conținut de particule de dimensiuni 1,5-2,0 mm	Testare internă
2	Consistență con 300 g, produs colorat	cm	9,5 – 10,5	Testare internă
3	Densitate	g/cm ³	1,85 ± 0,05	EN ISO 2811-1
4	Conținut de substanțe nevolatile, (1g/1h/125°C)	%	Min 80	EN ISO 3251

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă, masă netă 25 KG ± 150 g.

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 18 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limită UE g/l: cat A/c 40(2010);

COV Produs,max .g/l: 40

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

- A se consulta *Fișa cu date de Securitate* a produsului!
- Se va purta un echipament de protecție format din mănuși și ochelari de protecție și eventual mască de protecție.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

