

FIȘĂ TEHNICĂ

Pag. 1 of 2 No:1177 , rev.0

VINAROM

grund pe baza de ULEI DE IN

DESCRIERE PRODUS:

Este un produs obtinut din ulei de in fiert si siccativat cu agenti de uscare, rasini alchidice si solventi organici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- buna penetrare in suporturi lemnoase
- uscare foarte buna
- aspect transparent si incolor
- aplicare usoara

DOMENII DE UTILIZARE:

Este utilizat ca grund de aderenta si de protectie a suprafetelor din lemn aflate la interior sau exterior. Lemnul este protejat impotriva umiditatii, variatiilor de temperatura prelungind durata de viata a acestuia. Se utilizeaza in sistem cu lacurile si emailurile pe baza de rasini alchidice sau ulei de in.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice	vizual
Timp de scurgere, Ø4,20°C, min	Sec.	38	SR EN ISO 2431
Indice de aciditate, max	Mg KOH/G	5	SR EN ISO 3682
Densitate, 20°C	g/cm	0,87	SR EN ISO 2811-1
B. Pelicula			
Timp de uscare temperatura (20-23°C, max 15 ore)	-	C	-
Aspect	-	omogen, fara incluziuni straine, semilucios	vizual

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu:12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Umiditate suport lemn: 12-14%

Nu se recomanda aplicarea sub 10°C , pe timp de ploaie, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de praf sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul
- Se aplica la vascozitatea de livrare



Pregatire suportului si aplicarea:

Suportul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa fie uscat;
- rezistent din punct de vedere mecanic;
- sa fie curatat de materiale care impiedica aderența (praf, grasimi, pelicule de lac neaderente, etc)

- se impregneaza suportul cu 1-2 straturi de VINAROM grund pe baza de ULEI DE IN (in functie de gradul de absorbtie al lemnului) prin aplicare cu pensula, rola sau prin pulverizare. Produsul trebuie sa fie complet absorbit in pori, excesul se indeparteaza. Produsul este compatibil cu emailurile si lacurile alchidice sau cu cele pe baza de ulei de in.

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu diluant Solvoxol sau D5070

Numar de straturi recomandate: 1-2 in functie de porozitatea lemnului

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 11-14 m²/litru in functie de porozitatea lemnului

TIMP DE USCARE:

Se usuca complet dupa max.15 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalic :0.9L

Depozitare:

- In spatii uscate, acoperite, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi de maxim 30°C

Termen de valabilitate:

24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se utilizeaza in locuri aerisite si ventilate corespunzator

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului!

COV limita UE g/l: cat A/ h 750(2010)

COV Produs, max.g/l: 750